

sandtex eco fondo

Sottofondo promotore di aderenza ad alta copertura per interni

sandtex eco fondo ha aspetto opaco sabbioso di colore bianco. E' costituito principalmente da particolari copolimeri vinilici, aggregati a granulometria differenziata quali polvere di marmo, biossido di titanio, speciali additivi.

CARATTERISTICHE

sandtex eco fondo si caratterizza e differenzia perché:

- consente un'alta permeabilità al vapore
- si applica a pennello o rullo
- è diluibile con acqua (max 10%)
- non è infiammabile
- peso specifico medio: $1,58 \pm 0,05$ kg/l
- pH: $7,2 \pm 0,5$
- bassissimo COV: max 18 g/l.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex eco fondo è d'impiego ottimale come sottofondo per interni per assicurare una buona adesione del prodotto di finitura a base di resine organiche, su svariati supporti ed in particolare su pannelli in cartongesso.

Purché le superfici siano solide ed asciutte e non necessitino di essere totalmente regolarizzate mediante prodotti rasanti, **sandtex eco fondo** può essere applicato oltre che su pannelli in cartongesso anche su:

- intonaco civile
- calcestruzzo a vista
- pannelli prefabbricati
- **sandtex wallcem**
- vecchie pitture a legante organico, ma ben aderenti al supporto.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Su cartongesso pulito ed asciutto, senza tracce di muffe, tannini o presenza di umidità applicare direttamente **sandtex eco fondo**
- su intonaci nuovi, attendere che siano trascorsi almeno 28 giorni dalla posa dell'intonaco prima dell'applicazione di **sandtex eco fondo**
- su intonaci vecchi, asportare le vecchie pitture polverose o in fase di distacco, assicurarsi che non vi siano macchie di grasso e che non siano stati trattati di recente con prodotti trasparenti siliconici o similari; effettuare quindi eventuali ripristini di malta, o rasare ove necessario con **sandtex wallcem**. I ripristini di malta devono stagionare almeno 28 giorni, prima dell'applicazione di **sandtex eco fondo**
- su superfici particolarmente assorbenti si consiglia di applicare preventivamente una mano di **sandtex primer** diluito con acqua in rapporto di 1:10 prima dell'utilizzo di **sandtex eco fondo**.

RESA

La resa di **sandtex eco fondo** è mediamente di 7 m²/kg, ad una mano. Le rese possono variare sensibilmente in funzione della natura e dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

sandtex eco fondo viene fornito in confezioni da 5 kg e 20 kg.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex primer

sandtex wallcem bianco

sandtex wallcem grigio.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex eco fondo**

*"Applicazione a pennello o rullo del sottofondo promotore di aderenza per interni **sandtex eco fondo**, costituito da particolari copolimeri vinilici aggregati a granulometria differenziata e speciali additivi. Consumo medio: 0,14 kg/m².*

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi al m² €"

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300
sandtex è un brand di **COVEMA Vernici S.p.A.**
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it